

-超速乾性- 高級さび止めスプレー

高級さび止めスプレーは速乾性・防錆力・密着性に優れた変性エポキシ系プライマースプレーです。

【特長】

1. **超速乾性**を有し、作業時間短縮に貢献します。（ご参考：裏面の塗膜性能）
2. 変性エポキシ樹脂塗料のため、**防錆力に優れます**。
3. 変性エポキシ樹脂塗料のため、**密着力に優れます**。
4. **上塗り適正に優れ**、各種塗料を塗装できます。
5. 鉛・クロムを含まない**無公害型プライマー**です。

【用途】

○各種塗料の下塗り塗料としてご使用いただけます。

塗装例：フェンス・シャッター・門扉・手すり・鉄骨・トタン版・
電気製品・自転車・農機具他鉄部および亜鉛メッキ部

【使用方法】

- ① 塗る面のゴミ・油分・錆等を十分に取り除いてください。
- ② スプレー缶を上下に 20～30 回ほど振り、内容物を十分に攪拌してください。
- ③ 塗装をするとき、塗る面と噴射口との間は 15～30cm ほど離してから噴射してください。
- ④ 使用後は噴射口がつかまらないようにスプレー缶を逆さまにして 2 秒くらい空吹きをしてクリーニングしてください。

【安全衛生】

- 危険物分類：第4類第2石油類、危険等級Ⅲ
- 有機則：第2種有機溶剤等
- 高圧ガス：可燃性ガス ジメチルエーテル
- 容量：300ml
- 色相：グレー・赤さび色
- ホルムアルデヒド放散等級区分：F☆☆☆☆（登録番号 S06022）



シントファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3 丁目 17 番 20 号 電話：03-5155-3770
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南大塚町 6 丁目 10 番 73 号 電話：06-6421-1418

【組成】

成分	配合割合	
	〈グレー〉	〈赤さび色〉
変性エポキシ樹脂ワニス	21.4%	22.9%
着色顔料	6.0%	4.0%
防錆顔料	6.8%	6.8%
体質顔料	27.3%	28.0%
添加剤	2.0%	2.0%
芳香族炭化水素系溶剤	36.5%	36.3%
合計	100%	100%

【塗膜性能】

項目			結果	試験方法
乾 燥 性	10℃	指触	15 分	塗装条件：エアゾールスプレー 40～50 μ m にて実施
		硬化	25 分	
	20℃	指触	6 分	
		硬化	15 分	
硬度			2H	鉛筆強度（三菱ユニ）
付着性			100/100	1mm 間隔ゴバン目、セロハンテープ剥離
耐屈曲性			◎	φ 6mm、180° 折り曲げ
耐エリクセン			◎	6mm 押し出し
耐衝撃性			◎	デュポン式、φ 1/2 インチ
耐水性			◎	水道水（常温）20 日浸漬
耐湿性			◎	50±1℃、98%、7 日間
耐塩水噴霧性			◎	ソルトスプレー、5 日間
耐ガソリン性			○	レギュラーガソリン、72 時間浸漬
耐揮発油分性			◎	石油ベンジン、72 時間浸漬
3%食塩水			◎	3%NaCl、5 日間浸漬
耐寒性			◎	－40℃X20 時間→20℃X4 時間、15 サイクル

※試験版作成条件：ミガキ軟鋼板を# 280 ペーパーで研磨脱脂後、試料をエアスプレーで膜厚 50 μ m に塗装し、7 日間乾燥後供試した。

【取扱い上の注意】

- 有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中とにもよく換気をしてください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 逆さまでは塗装はできません。
- 取扱い中は必要に応じてマスク・手袋・保護メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- 塗料を吹き付けるときは人や物にかからないようにしてください。
- 塗り面積は塗り方、塗る面の状態によってかなり差があります。
- 温度 40℃以上のところに保管しないでください。