

TRUSCO
PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

スパッタフェルトシリーズ

(片面特殊難燃樹脂コーティング)

ノロを受ける

火花をはじく

水を吸収

JIS

A1323 A種合格
(第02A 3662号)

●スパッタフェルト50EX
厚さ4.5mmの超耐久仕様

JIS

A1323 A種合格
(第02A 1158号)

●スパッタフェルト28EX：厚さ2.8mm。使い心地抜群!!
●φ12mmハトメ付(28EX-1~28EX-6の4品番のみ)

JIS

A1323 C種合格
(第02A 1615号)

●スパッタフェルト20AD：厚さ1.65mmのコストパフォーマンス型
●φ12mmハトメ付(20AD-1~20AD-6の4品番のみ)

特長


- コーティング面は、火花のはじきが良く、フェルト面はノロの受けが良く水を撒くと一層効果的
- 4.5/2.5mm(EXタイプ)厚と1.65mm(ADタイプ)厚の3バージョン。
- 縫いつなぎなし! 細かい火花もシャットアウト!

用途

- 溶接・溶断作業のノロ受け作業用に最適。

材質

- 耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂コーティング



総発売元

トラスコ中山株式会社

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

日本製

■性能比較表

品番	28EX	50EX	20AD
厚さ (mm)	2.5	4.5	1.65
質量 (g/m ²)	450	720	300
生地の内容	耐炎繊維 片面特殊難燃樹脂	耐炎繊維 片面特殊難燃樹脂	耐炎繊維 片面特殊難燃樹脂
建築工事シートの溶接および 溶断火花の難燃性試験 (JIS A 1323)	A種合格 第02 A 1158号	A種合格 第02 A 3662号	C種合格 第02 A 1615号

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 注意

- ①スパッタフェルト28EX・50EXは溶接及び溶断火花受けシートで、JIS A 1323 A種(建築工事中用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃試験方法で、厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発煙及び有害な貫通孔がないこと)に、合格しています。この用途以外では使用しないで下さい。
スパッタフェルト20ADは溶接及び溶断火花受けシートで、JIS A 1323 C種(建築工事中用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃試験方法で、厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発煙及び有害な貫通孔がないこと)に、合格しています。この用途以外では使用しないで下さい。
- ②このシートに付着したノロは絶対にはがさないで下さい。無理にはがすと繊維の間に入って冷えたノロと共に繊維に破れ孔があきます。
- ③このシートは油類、溶剤(ガソリン、シンナー等揮発性の高いもの)の上では絶対に使用しないで下さい。(素材は繊維です。吸収したり、透過します。)
- ④このシートを物品の保護として使用する場合は空間をとり、直接ノロ、火花、炎を当てないで下さい。(シートは燃えませんが熱は伝わりますので着火する場合があります)
- ⑤このシートは擦れに弱いので、突起物などにシートを引っかけたり、床などの上を引きずらないで下さい。(孔があくことがあります。)
- ⑥このシート自体は、決して燃える事はありませんが、ノロ、火花により強度劣化を起こし孔があきます。
- ⑦このシートは強酸・強アルカリ性の薬品では劣化することがあります。薬品の付着にはご注意下さい。(薬品がシートにかかる場合はご相談下さい。)
- ⑧このシートは繰り返しのご使用の際には破損箇所を確認の上ご使用下さい。
- ⑨このシートの縫糸は難燃糸を使用していますので直接ノロ、火花、炎等を当てますと劣化します。
- ⑩このシートの周囲に補強用のロープが縫い込んで有りますが、このロープは可燃性のロープですので、直接ノロ、火花、炎等を当てないで下さい。

薬品の使用にあたっては、注意事項をご確認の上、正しくご使用下さい。又、本製品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承下さい。

ご用命は

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
 お客様技術相談窓口 TEL 0120-509-849
 (テクノセンター)  FAX 0120-509-839
 E-mail techno.center@trusco.co.jp

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。