

# ルビロン マイスター

## 取り扱い上の注意点について

### 〈特長〉

ルビロンマイスターは従来の溶剤型ウレタン樹脂系接着剤と比較して、施工中及び施工後の臭気がほとんどなく、また非危険物であるため、消防法による貯蔵制限を受けません。

更に従来の低臭タイプ接着剤に比べ、粘着力の発現が早く、張合せ可能時間が長いため、良好な作業性にてご使用頂けます。

### 〈注意点〉



- 弊社ルビロンマイスター(低臭タイプ接着剤)は溶剤形接着剤に比べ、オープンタイムが短すぎると、炭酸ガスによるフクレを発生させやすくなりますので、必ず所定のオープンタイムをお取り頂き、施工して下さい。
- 接着剤塗布後の皮張り感が溶剤形接着剤と異なるため、次頁指触目安図をご参考に張合せのタイミングを確認して下さい(指に接着剤が付着しない場合、張合せは出来ません)。
- 床材のクセが強い場合には、所定の張合せ可能時間内に張合せ後、再転圧を十分に行って下さい。床の仕上がりが良くなります。

### 〈塗布・張合せ〉

#### ●オープンタイムについて

| 季節          | ルビロンマイスター |                       | ルビロン101(溶剤形) |                       |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|             | オープンタイム   | 張合せ可能時間<br>(オープンタイム後) | オープンタイム      | 張合せ可能時間<br>(オープンタイム後) |
| 夏(25~35℃)   | 約 15 分    | 約 30 分                | 約 15 分       | 約 50 分                |
| 春・秋(15~25℃) | 約 20 分    | 約 30 分                | 約 15 分       | 約 50 分                |
| 冬(5~15℃)    | 約 25 分    | 約 40 分                | 約 25 分       | 約 50 分                |

●ルビロンマイスター 指触によるオープンタイム目安(20℃下)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br>× | <br>⊙ | <br>○ | <br>× |
| 指で軽く押してネチャネチャ<br>軽く表面をこすると指につく   | 指で軽く押して、充分転写。<br>粘着はやや低いが、粘り気<br>が出てくる。<br>表面を軽くこすると指につく                               | 指で強く押して、充分転写。<br>トリモチ状になり、糸引きが<br>出てくる、粘着も強くなる。<br>表面を軽くこすると糊山は<br>つぶれるが指につかない。         | 指で強く押して転写しない。<br>粘着はあるが、表面を<br>こすっても糊山はつぶれず、<br>指につかない。                                  |
| 塗布直後～20分程度   | 塗布 20～30分程度  | 塗布 30～50分程度   | 塗布 50分～55分程度   |

|               |     |         |          |
|---------------|-----|---------|----------|
| 0分            | 20分 | 30分     | 50分      |
| 接着剤塗布<br>待ち時間 | 20分 | 張合せ可能時間 |          |
|               |     | 50分     | 50～55分以降 |
|               |     | 張合せ不可   |          |

■:張合せ不可    ■:張合せ可能

参考 ルビロン101指触によるオープンタイム目安(20℃下)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br>× | <br>⊙ | <br>○ | <br>× |
| 指で押してネチャネチャ<br>軽く表面をこすると指につく   | 指で押して、充分転写。<br>強い糸引き、粘着を発現<br>表面を軽くこするとわずかに<br>指につく                                      | 指で押して、一部転写。<br>粘着はやや低くなる。<br>表面を軽くこすると糊山は<br>つぶれるが指につかない                                  | 指で押して転写しない<br>やや粘着あり<br>表面を軽くこすっても糊山は<br>つぶれず、指につかない。                                      |
| 塗布直後～15分程度   | 塗布 15～30分程度  | 塗布 30～65分程度   | 塗布 65分～70分程度   |

|               |     |         |          |
|---------------|-----|---------|----------|
| 0分            | 15分 | 30分     | 65分      |
| 接着剤塗布<br>待ち時間 | 15分 | 張合せ可能時間 |          |
|               |     | 65分     | 65～70分以降 |
|               |     | 張合せ不可   |          |

■:張合せ不可    ■:張合せ可能

※上記はあくまで目安であり、下地状況・作業環境(気温・湿度・通気の有無)・接着剤の塗布量・床材などにより異なります。