

シントーファミリー株式会社

適用 箇所 … ベランダ・テラス・屋上・壁面の防水

仕　　様

工 程	塗 料 名		希 積 重 量 比 (%)	塗 付 量 kg / m ²	塗 回 数	塗 り 重 ね 可 能 時 間 (20℃)	塗装方法
	希 積 剤						
1	素地調整	ケレン等で汚れ・ゴミ・旧塗膜の脆弱部等を完全に除去する。 新設の場合は充分養生を行う。(夏季は2週間以上・冬季は4週間以上) 含水率10%以下。pH10以下とする。 クラック、欠損などは、劣化状況に応じ下地補修を実施して下さい。					
2	下 塗	シンター水性Mシーラー 無希釈		0.12	1	3時間以上	はけ ローラー
3	段均し (必要に応じて行う)	ケレン等で段差が生じた部分には、事前に防水コートを ヘラ・コテ・ローラー等で塗布し段差を修正する。					
4	上 塗 ①	防水コート 無希釈		0.75	1	3時間以上	はけ ローラー ゴムベラ
5	上 塗 ②	防水コート 無希釈		0.75	1	2時間以上	はけ ローラー ゴムベラ
6							
塗 装 注 意 事 項	1. 気温5℃以下、湿度85%以上の時は、施工を避けて下さい。 2. 常に水のかかる場所、水の溜まる場所、表面が濡れている場所には、塗装しないで下さい。 3. 塗装後、乾くまで塗装表面に雨や水が、かからない様にして下さい。 4. 防水コートは無希釈ですが、どうしても塗りにくい時は、3%以下の水で希釈して下さい。 5. 完了後、重い物を置く場合は完全に乾燥させた後、更に3～4日の養生期間をおいて下さい。						