

高級塗装下地処理剤

RCOクイックベース697

◆用 途◆

各種金属の板金、塗装下地処理剤／各種樹脂の塗装下地処理剤

◆特 徴◆

- ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が 1 液 1 工程で出来るため、作業時間が従来の 1/10～1/20 に短縮できます。
- ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が 1 液 1 工程で出来るため、作業の単純化・塗装作業者の若年化が計れ、クレーム防止にもつながります。
- 防錆鋼板・アルミ板・ステンレス板などの塗装、フッ素塗装の下地処理に効果があり、様々な塗装に対応しています。
- 防錆効果が高く錆の進行を防ぎます。
- 有機溶剤を含んでおらず作業環境の改善につながります。
- 下地処理と同時に水あか取り作業も同時に強力に行うことができます。

◆使用方法◆

塗装下地処理

- ① サアフェサー研ぎ後、クイックベース 697 を充分水を含ませたタオルまたはスポンジに取り、下地処理部分を洗浄・研磨してください（足付け・脱脂工程）
- ② ウィンドガラス・モール類のカドなどはブラシまたはたわしで洗浄・研磨してください。
- ③ ピッチなどが多い場合はあらかじめ除去してください。
- ④ 洗浄後は、十分に水洗いするか、濡れたタオルで入念に拭き取ってください。

板金下地処理

- ① 旧塗装の剥離後（フェザーエッジ出し）、本液を充分水を含ませたタオルまたはスポンジに取り、洗浄・研磨・足付けをしてください。
- ② 処理後、十分に水洗いするか、濡れたタオルで入念に拭き取ってください。（アルミ部材補修の場合）
- ③ 充分乾燥したのを確認し、パテ付けなどをしてください。

◆荷 姿◆

1kg×4×4／ケース

◆コード◆

CA01



横浜油脂工業株式会社