





断面図

■片面非粘着タイプ/CGDR



■両面粘着タイプ/CGD



50℃で高粘度液状化し、密着性を高める「相変化」熱伝導シート

- 室温では固体であるためアッセイが容易です。
- CGDRは片面が非粘着処理されているため、メンテナンス等での取り外しが容易です。

(保証値ではありません)

項 目	単 位	CGD	CGDR
厚 み	mm	0.25/0.5	0.15/0.25/0.5
熱 伝 導 率 ^{※1}	W/m・K	2	
相 変 化 温 度	℃	50	
体 積 抵 抗 率	Ω・cm	1.0×10 ¹⁴	
色 調	—	グレー	
難 燃 性	UL94	—	

※1) 京都電子製迅速熱伝導率計QTM-500

※ご使用に際しましては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。

KGS 北川工業株式会社

●東京支店/Tel 03-3222-8431 ●大阪支店/Tel 06-6353-4477 ●宇都宮営業所/Tel 028-651-3221
 ●横浜支店/Tel 045-478-1801 ●名古屋支店/Tel 052-261-5522

URL <http://www.kitagawa-ind.com/>

H51-R011C