



シャーシーブラック NEO

水性タイプ

新製品!

特長

光沢、黒色度、密着性が抜群に優れた高性能水性塗装剤
飛散防止剤配合によりミストが少ない
低臭タイプ

使用例

自動車のシャーシ部分の
防錆、防音、摩耗防止

法令・数値情報

有機則	適用外
消防法	非危険物
岩田カップ (秒)	40.1
粘度 (CPS)	264
凍結温度	-5℃
指触乾燥時間 (室温)	30 分
硬化乾燥時間 (室温)	60 分
基盤目試験 (100/100)	良好
耐屈曲性試験 (2mmφ)	良好
耐衝撃性試験 (500 g × 50cm)	良好
耐水性 (24h)	良好

使用方法

※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ① 塗装面の汚れをよく落としてから使用してください。
 - ② 使用前に容器をよく振ってください。
 - ③ 噴射口を吹き付け面に向け、20~30cm離し、薄めに均一にスプレーしてください。
 - ④ 一度に厚塗りせず、薄く数回塗ると美しく仕上がります。
 - ⑤ 使用目的以外の部分に付着した場合は、すみやかに布で拭き取ってください。
 - ⑥ シャーシーペインターを使用する場合は、空気が漏れないようにフタをしっかりと締め、タンク内の圧力を0.05MPaにしてください。
 - ⑦ スプレーガンの空気圧力は0.3~0.4MPaにしてください。
 - ⑧ 使用後は、スプレーガンの水で十分に洗浄し、さらにエアーで空吹き洗浄してください。
- ※ 本品は、乾燥すると水に溶けなくなりますので、十分に洗浄を行ってください。

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。



製品コード	4597
管 理 No.	CZ39
JANコード	4979782045973
荷 姿	14kg/CN



横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本 社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250(直)
大 阪 営 業 課／TEL (06) 6471-1820(直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231(代)
札幌営業所／TEL (011) 873-4861(代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566(代)
仙台営業所／TEL (022) 782-1720(代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO.,LTD.