



物 性 表	色	材 質	質 量 (g/m ²)	厚 さ (mm)	打ち込み本数 たて(本/インチ)	打ち込み本数 よこ(本/インチ)	ラミ厚 (ミクロン)	片面・両面 (SL・BL)	
	ブルー	ポリエチレン	126	0.19	8	6	30	BL	
			た て	よ こ	試験方法：(1)，(2) JIS L 1096 A法(ラベドストリップ法)				
	(1) 引張強度 (N)		450	380	(3) JIS L 1096 C法(トラバソイド法)				
	(2) 伸度 (%)		22	14	※左記に示した数値は当社での測定値であり、保証値ではありません。				
	(3) 引裂強度 (N)		135	100	本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。				

1/15