



(4) 詳細

[illegible]

物 性 表	色	材 質	質 量 (g/m2)	厚 さ (mm)	打ち込み本数 たて(本/インチ)	打ち込み本数 よこ(本/インチ)	ラム厚 (ミクロン)	片面・両面 (SL・BL)	
	透 明	ポリエチレン	236	0.23	3	3	100	BL	
			た て	よ こ	試験方法：(1)，(2)JIS L 1096 A法(ラベルドストリップ法)				
	(1)引張強度 (N)	560	430	(3)JIS L 1096 C法(トラバソイド法)					
	(2)伸度 (%)	21	15	※左記に示した数値は当社での測定値であり、保証値ではありません。					
	(3)引裂強度 (N)	205	135	本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。					

1/15