

# Material Safety Data Sheet

(株)エクシールコーポレーション ふよシート・ふよテクト 2014.2.1

## I 製品・会社概要

製品名		ふよシート・ふよテクト
会社情報	名称	(株)エクシールコーポレーション
	住所	岐阜県美濃市大矢田277-1
	Tel	(0575)33-0872
	Fax	(0575)35-1590
作成	作成者	足立美穂子
	日付	2014.2.1

## II 成分情報

単一製品・混合物の区分 混合物

成分名	官報公示整理番号	CAS No.
ポリウレタン	(7)-858	非開示
変性ポリイソシアネート	(7)-877	非開示
フッ素樹脂	非開示	非開示
無機添加剤	非開示	非開示
PET	(7)-1022	25028-59-9

## III 危険情報

分類の名称	知見なし
危険性	知見なし
有害性	知見なし
環境への影響	知見なし

## IV 火災時の処置

周囲に火がなければ燃焼しないが、着火源がある時は大気中で燃焼する。

消火方法	初期消火(消火器)。 火災が広がった場合は大量の噴霧水。燃焼源を断つ。また、未着火のドラム、設備、建物に放水し延焼、過熱の防止。保護具着用。不完全燃焼時には有害なガス(一酸化炭素等)を発生するので風上から、または空気呼吸器を付けて消火活動する。
消火剤	泡消火剤、水、ドライケミカル、乾燥砂

## V 取扱及び、保管上の注意

取扱	衝撃を避けて下さい。 静電気を起こしやすい為、十分気を付けて下さい。
保管	直射日光、高温多湿を避け、換気のよい室内冷暗所

## VI 物理的・化学的性質

外観	透明
引火点	200～249℃(ウレタン)
発火点	349℃(ウレタン) 508℃(PET)
爆発限界	データ無し
沸点	データ無し
蒸気圧	データ無し
融点	データ無し
揮発性	データ無し
比重	1.11 (ウレタン) 1.2 (表面ウレタンフィルム) 1.4 (PET)
初留点	データ無し
溶解度	水に不溶
その他	特になし

## VII 安定性・反応性

可燃性	消防法指定可燃物
発火性(自然発火性、水反応性)	データ無し
酸化性	データ無し
自己反応性・爆発性	データ無し
粉じん爆発性	データ無し
安定性	安定
その他	特に無し

## VIII 廃棄上の注意

廃掃法及び地方自治体の条例に準拠し焼却または埋め立てにより廃棄する。  
詳細については産業廃棄物処理認定業者に相談して下さい。

## IX 応急処置

目に入った場合 皮膚に付着した場合	直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受けて下さい。 影響は無いが、汚染された衣服や靴などの汚れを洗い落とした後、付着又は接触部を石けんで洗浄し、多量の水を用いて洗い流す。
吸入した場合	空気の新鮮な場所に移動し、鼻をかみ、うがいをさせる。医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	多量の水を飲ませてから吐き出させる。直ちに医師の手当てを受ける。被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。

## X 漏出時の措置

人体への影響	人体への影響は無い物と考えられる。
環境に対する注意事項	水域へ漏出させないよう注意する。
除去方法	掃除機やほうき等で清掃し廃棄方法を参考に廃棄して下さい。

