



粘着テープ(#815AT相当)
有又は無

材質:EPDMスポンジ
密度:0.12±0.05
色:黒
製造国:日本

参考物性値

常態物性		実測値	備考
常態物性	引張強さ(N/mm ²)	0.4	JIS K6251
	伸び(%)	220	
	硬さ	4	JIS K6253
	比重	0.12	水中置換法

注) 当試験結果に記載されたデータは、5tの実測値の一例であり、規格値ではありません。

—以上—

品番	品名	a (mm)	b(mm)	c (M)	テープ有or無
TAFLT3510M	タフロングEPDMテープ 3mmX5mmX10m	3	5	10	有
TAFLT31010M	タフロングEPDMテープ 3mmX10mmX10m	3	10	10	有
TAFLT31510M	タフロングEPDMテープ 3mmX15mmX10m	3	15	10	有
TAFLT32010M	タフロングEPDMテープ 3mmX20mmX10m	3	20	10	有
TAFLT32510M	タフロングEPDMテープ 3mmX25mmX10m	3	25	10	有
TAFLT33010M	タフロングEPDMテープ 3mmX30mmX10m	3	30	10	有
TAFLT35010M	タフロングEPDMテープ 3mmX50mmX10m	3	50	10	有
TAFLT310010M	タフロングEPDMテープ 3mmX100mmX10m	3	100	10	有
TAFLT5510M	タフロングEPDMテープ 5mmX5mmX10m	5	5	10	有
TAFLT51010M	タフロングEPDMテープ 5mmX10mmX10m	5	10	10	有
TAFLT51510M	タフロングEPDMテープ 5mmX15mmX10m	5	15	10	有
TAFLT52010M	タフロングEPDMテープ 5mmX20mmX10m	5	20	10	有
TAFLT52510M	タフロングEPDMテープ 5mmX25mmX10m	5	25	10	有
TAFLT53010M	タフロングEPDMテープ 5mmX30mmX10m	5	30	10	有
TAFLT55010M	タフロングEPDMテープ 5mmX50mmX10m	5	50	10	有
TAFLT510010M	タフロングEPDMテープ 5mmX100mmX10m	5	100	10	有
TAFLT101010M	タフロングEPDMテープ 10mmX10mmX10m	10	10	10	有
TAFLT101510M	タフロングEPDMテープ 10mmX15mmX10m	10	15	10	有
TAFLT102010M	タフロングEPDMテープ 10mmX20mmX10m	10	20	10	有
TAFLT102510M	タフロングEPDMテープ 10mmX25mmX10m	10	25	10	有
TAFLT103010M	タフロングEPDMテープ 10mmX30mmX10m	10	30	10	有
TAFLT105010M	タフロングEPDMテープ 10mmX50mmX10m	10	50	10	有
TAFLT1010010M	タフロングEPDMテープ 10mmX100mmX10m	10	100	10	有
TAFLT151010M	タフロングEPDMテープ 15mmX10mmX10m	15	10	10	有
TAFLT151510M	タフロングEPDMテープ 15mmX15mmX10m	15	15	10	有
TAFLT152010M	タフロングEPDMテープ 15mmX20mmX10m	15	20	10	有
TAFLT152510M	タフロングEPDMテープ 15mmX25mmX10m	15	25	10	有
TAFLT153010M	タフロングEPDMテープ 15mmX30mmX10m	15	30	10	有
TAFLT155010M	タフロングEPDMテープ 15mmX50mmX10m	15	50	10	有
TAFLT1510010M	タフロングEPDMテープ 15mmX100mmX10m	15	100	10	有

作成日 2018年07月05日	検図 堀	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 タフロングEPDMテープ	品番 TAFLT00000010M
--------------------	---------	-------------------	--------------------	----------------------