



®

スパッタシート JIS A-1323 A種合格品

プラチナ・プラチナデラックス・ニューシルバー ベーシック両面・グリーンベーシック両面 取扱説明書

この度はTRUSCO耐炎繊維製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
本製品は溶接、溶断の火花受けに最適なシートです。

性能

この生地は、JIS A-1323(工事中シート)の溶接及び溶断火花による難燃性試験)のA種に合格しています。
ご使用の際にはこの試験方法を参考にしてください。

(JIS A-1323 A種試験条件)

合格基準	下記の条件で発生する溶断火花により、発炎及び、防火上有害な火花の貫通孔が無いこと		
試験条件	鋼板の厚さ 9.0mm	切断速度 50cm/分	酸素圧力 2.5kg/cm ²

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐための注意事項です。

警告!	<ul style="list-style-type: none">■溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。■下記のことは、生地の穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。<ul style="list-style-type: none">* 強酸、強アルカリ薬品を付着させること* 付着したノロを無理に剥がすこと* バーナー等の直火に当てること* 重量物をのせ、ひきずること* 可燃性の油類・溶剤類を付着させること■使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しないでください。■この生地は、建築工事中用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。■作業終了後はスパッタシートの上下、まわりの消火の確認をしてください。
------------	---

危険!	近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず、溶接作業や、火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。
------------	--

この製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しく下さい。
この取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口
テクノセンター  0120-509-849

製造元 **吉野株式会社**

08/10-YK-2版 日本製