

亜鉛メッキ塗料

電
設
化
成
品

亜鉛メッキ塗料

亜鉛メッキスプレー(亜鉛塗料)

配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々

- 一液型のジンクリッチスプレー
- 自然乾燥型の超速乾性
- 防蝕性、物理性、付着性に優れた塗膜
- 優れた耐熱性(常用200℃ 最高300℃)



シルバー

仕様

| | | |
|-------------------|---------|-------|
| 標準塗り面積 (㎡) (2回塗り) | 1.0~1.3 | |
| 乾燥時間 (分) (20℃) | 指触 | 10~15 |
| | 半硬化 | 約60 |

※改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフェース)は含まれていません。

| 容量 (ml) | 品番 | 標準販売価格 |
|---------|--------|---------|
| 300 | ZS-300 | ¥ 1,800 |

亜鉛メッキスプレー(高濃度タイプ)

鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適 塗膜中の亜鉛含有率 92%

高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイント

亜鉛メッキスプレー 高濃度亜鉛末塗料

- 亜鉛末をフレーク粉末化し高濃度亜鉛ながら金属感を実現(シルバー仕上り)
- 亜鉛メッキと同じく自然に退色
- 亜鉛メッキ面の補修に最適



シルバー

仕様

| | | |
|-------------------|------|---------|
| 標準塗り面積 (㎡) (1回塗り) | 約1.2 | |
| 乾燥時間 (分) | 20℃ | 表面乾燥約20 |
| | 5℃ | 表面乾燥約40 |

| 容量 (ml) | 品番 | 標準販売価格 |
|---------|------------|---------|
| 300 | ZS-3092-SL | ¥ 1,980 |

亜鉛メッキスプレー 亜鉛末重防食塗料

- 速乾タイプで、乾きが早く作業性もよい
- 落ち着きのあるスタンダードなグレー仕上り
- 鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適



グレー

仕様

| | | |
|-------------------|------|---------|
| 標準塗り面積 (㎡) (1回塗り) | 約1.3 | |
| 乾燥時間 (分) | 20℃ | 表面乾燥約20 |
| | 5℃ | 表面乾燥約40 |

| 容量 (ml) | 品番 | 標準販売価格 |
|---------|------------|---------|
| 300 | ZS-3092-GY | ¥ 1,800 |

フ
レ
オ
ン

絶
縁
ワ
ニ
ス

冷
却
浸
透
剤

防
錆
潤
滑
剤

亜
鉛
メ
ッキ
塗
料

NEW
発売予定