

保全・保護・化粧・補修・ケーブル接続 補修剤

スプレー・刷毛塗り

● 塗装(色:5Y7/1)用補修スプレー

5Y7/1
用



主要成分:アクリルラッカー

使用上のご注意

- ご使用の際は、カラカラと音がするまで、上下に十分振り動かしてください。
- ご使用後、残りのある場合は、ノズルのつまる恐れがあるため、容器を逆さにして空吹きをした後、缶を横に寝かせた状態で保存してください。

● 高耐食性めっき鋼板(スーパー・ダイマ)用補修スプレー

SD用



下記タイプについても承ります
刷毛塗りタイプ (2液混合)

主要成分:高分子エポキシエステル

- 高耐食性めっき鋼板(スーパー・ダイマ)の色調に近い金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。
- 錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。

使用上のご注意

- ご使用の際は、カラカラと音がするまで、上下に十分振り動かしてください。
- ご使用後、残りのある場合は、ノズルのつまる恐れがあるため、容器を逆さにして空吹きをした後、缶を横に寝かせた状態で保存してください。

● 高耐食性めっき鋼板・溶融亜鉛めっき仕上げ用補修スプレー

SD用

Z用



主要成分:亜鉛

乾燥膜厚80μm以上(40μm×2回塗り推奨)
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
亜鉛含有率 92%
色:シルバーメタリック

- 金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。
- 錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。

警告

- 保管又は使用にあたっては、缶に記載されている注意事項を守って取り扱ってください。

使用上のご注意

- 鉄・亜鉛めっき面に直接塗ってください。プライマー・や旧塗膜の上から塗つても電気化学的作用が起こらず、錆止め効果はありません。錆止め効果は前処理、膜厚等の状態により異なります。
- ご使用の際は、缶をよく振ってからご使用ください。カラカラと音がしてから30回以上振ってください。
- ご使用後、残りのある場合は、ノズルのつまる恐れがあるため、容器を逆さにして空吹きをした後、缶を横に寝かせた状態で保存してください。
- 水道配管内面、食品に触れる所、摩擦される所では、使用しないでください。

● 塗装(色:5Y7/1)用タッチアップペイント

5Y7/1
用



下記についても承ります
容量1kg缶

(筆付缶)

主要成分:フタル酸樹脂

仕様	ご注文品番	容量	色	適合	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
	5YSP	300ml	5Y7/1	SR20 P-DP1他	24 — —	1缶	1,480	

仕様	ご注文品番	容量	色	適合	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
	5YTP	150g	5Y7/1	SR20 P-DP1他	—	1缶	1,380	

● 高耐食性めっき鋼板・溶融亜鉛めっき仕上げ用補修剤

SD用

Z用



主要成分:亜鉛

乾燥膜厚80μm以上(40μm×2回塗り推奨)
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
亜鉛含有率 92%
色:シルバーメタリック

- 金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。

- 錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。

警告

- 保管又は使用にあたっては、缶に記載されている注意事項を守って取り扱ってください。

使用上のご注意

- 鉄・亜鉛めっき面に直接塗ってください。プライマー・や旧塗膜の上から塗つても電気化学的作用が起こらず、錆止め効果はありません。錆止め効果は前処理、膜厚等の状態により異なります。
- ご使用の際は、缶をよく振ってからご使用ください。カラカラと音がしてから30回以上振ってください。

●水道配管内面、食品に触れる所、摩擦される所では、使用しないでください。

仕様	ご注文品番	容量	適合	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
	ROVASP	420ml	高耐食性めっき鋼板(スーパー・ダイマ) (SD-SR20, SD-D1他) 溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SR20, Z-D1他)	6 24 —	1缶	3,630	

仕様	ご注文品番	容量	適合	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
	ROVA	0.7kg	高耐食性めっき鋼板(スーパー・ダイマ) (SD-SR20, SD-D1他) 溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SR20, Z-D1他)	—	1缶	4,430	納